

Sehstedter

Marmor-Reibeputz

Anwendungshinweise

Der *Sehstedter* Marmor-Reibeputz ist putzmaschineneeignet.

Aber auch mit einfachem Rührstab läßt sich das Trockenmaterial mit Wasser zubereiten: 6,5 - 7,5 Liter Wasser wird unter Rühren dem Inhalt eines 25kg-Sackes in einer Putzbalge zugegeben.

Den Reibeputz auf etwa Kornstärke aufziehen. Nichtrostende Werkzeuge benutzen. Nachdem der Putz angezogen hat, auf Kornstärke kräftig abziehen und danach durchreiben. Ankritischen Stellen und bei schwierigen Untergründen empfiehlt es sich geeignete Gewebe einzuputzen.

Evtl. sind die Untergründe mit verdünntem Modellierputz zu streichen bzw. fachgerecht zu wässern, damit einem Verbrennen vorgebeugt wird. Bei stark saugenden Untergründen auch im Innenbereich sollte mit *Sehstedter* Silikatgrund vorbehandelt werden. Wasserlösliche Altanstriche aus Lehm- oder Kalkfarben sind vor dem Putzen zu entfernen. Nichthaftende andere Farbreste sind gründlich abzubürsten. Lacke eignen sich aufgrund ihrer glatten, nichtsaugenden Oberfläche nicht als Haftgrund. Sollte dem Reibeputz Pigmente zugesetzt werden, sind diese mehrere Stunden in Wasser einzusumpfen. Die eingesumpften und mehrmals aufgerührten Pigmente sind dann in den fertig angerührten Reibeputz zu geben und gut durchzurühren.

Dieser Marmor-Reibeputz - **Korngröße: 3mm** - ist ein mit Kasein veredelter Leichtputz für den Innen- und Außenbereich. Der Putz trocknet weiß auf. Er ist hydraulisch abbindend, atmungsaktiv, wasserabweisend, dampfdurchlässig und schlagregendicht.

Der Putz eignet sich als Untergrund für spätere Anstriche mit *Sehstedter* Wandlasurgrund und folgender Wandlasur mit Erd/Mineralpigmenten.

Der *Sehstedter* Reibeputz ist geeignet für Untergründe, die fest, eben, saug- und tragfähig sind, z.B. Kalk-, Zement- und Gipsputze, Vollwärmeschutzputze, sowie Leichtbauwände aus Gipskarton. Sie können mit *Sehstedter* kalkechten Pigmenten abgetönt werden.

Zusammensetzung

Marmormehl, Marmor, Weißkalkhydrat, Weißzement, Quarzsand, Zellulose, Tonerden, Kasein.

Ergiebigkeit

Je nach Putzart 3.0 kg/m²

Nicht abgetönter Reibeputz besitzt nur geringer Naßdeckkraft. Die Weißdeckkraft wird erst nach dem Trocknen sichtbar. Nicht bei Temperaturen unter 5°C verarbeiten. Im angerührten Zustand umgehend verarbeiten, da keine Konservierungsstoffe enthaltend

Sehstedter Naturfarben

Dritte Haut Laden * Adolf Riedl
Alter Fährberg 7, D-24814 Sehstedt
☎ 04357-1049 ☎ FAX:04357-750

E-Mail: info@chito.com

online-shop: <http://www.chito.com>

Art.Nr.:25200025.0 **25.0kg**