

NATURASPHALT WETTERFARBE

EIGENSCHAFTEN

Eine tief dunkelbraune Farbe zum wetterfesten Imprägnieren von Zäunen, Pfählen, Pergolen, Holzpfaster, Bootswegen und anderen Installationen im Holzständerbau und Erdkontaktbereich. Auch als präventiver Holzschutz bei Holzverbindungen nutzbar.

Die Naturasphalt Wetterfarbe zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Ungefährlich für Pflanzen und Tiere.
- Hohe Deckkraft.
- Schützt das Holz vor Fäulnis.
- Blättert nicht ab.
- Leicht überstreichbar.
- Der Asphalt Geruch ist dezent.
- Hergestellt mit Naturasphalt (Asphaltit).

ZUSAMMENSETZUNG

Gereinigter Kohlenwasserstoff, amerikanischer Naturasphalt, Kolophonium, Rizinusöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Leinöl-Standöl, Calcium-Kobalt-Zirkonium-Zink-Trockenstoff, Hautverhinderer.

ARBEITSSCHRITTE

ANWENDUNG

- Naturasphalt Wetterfarbe satt mit dem Pinsel auftragen.
- 2. Anstrich nach 24 Stunden vornehmen.
- Trocknungszeit 18-24 Stunden.

VERBRAUCH

- 1,0 Liter / 10m² beim 1. Anstrich.
- 0,8 Liter / 10m² beim 2. Anstrich.

NACHPFLEGE

- Für Nachbesserungen genügt in den meisten Fällen ein Anstrich.

WEITERE INFORMATIONEN

- Bei Nachbesserungen genügt in den meisten Fällen ein Anstrich.
- Während der Verarbeitung empfiehlt es sich Handschuhe zu tragen.
- Erhältliche Gebindegrößen: 0,04l, 0,375l, 0,75l, 2,5l, 5,0l.

ARBEITSANLEITUNG